

**ГИДРО-S ГИДРОПЛАГ**

гидроизоляционная смесь

ГОСТ-7473-94

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	<p><b>Ремонтная смесь специальных цементов</b>, наполнителей и добавок. При смешивании с водой образует быстросхватывающийся герметизирующий состав, останавливающий поток воды из трещин, свищей, швов и других отверстий в бетоне и камне, даже под давлением. Расширяясь в процессе схватывания, не дает усадки и трещин. Мгновенно закупоривает все водные инфильтрации, даже под высоким давлением.</p> <p>Быстротвердеющий расширяющийся состав для ликвидации активных водных протечек в бетоне и камне, срочного ремонта резервуаров (заглубленных сооружений), устранения протечек под давлением и инфильтрации в туннелях, коллекторах, подвалах.</p> <p>Подходит для промышленного и бытового использования, для питьевой воды. Не содержит веществ, способствующих коррозии металла и бетона.</p>
<b>РАСХОД</b>	на 1 л объема деформации 2 кг смеси
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	<p><b>Подготовка поверхности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Расшить трещины и швы на глубину 2-3 см и ширину 1,5-2,5 см.</li><li>• Форма расшивки - «ласточкин хвост» или квадратная, следует избегать V-образной формы.</li><li>• Промыть и продуть трещину или шов для удаления посторонних частиц. Перед применением смочить трещину или шов водой.</li></ul> <p><b>Приготовление раствора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• затворяется водой вручную в небольших количествах и смешивается до консистенции пластилина;</li><li>• в жаркую погоду или для замедления процесса схватывания смесь затворяется холодной водой, для ускорения процесса схватывания состав затворяется теплой водой.</li></ul>
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	<p><b>Гидроплаг</b> наносится шпателем или руками. Для заделки активных водных протечек следует приготовить необходимое количество <b>Гидроплага</b> и придать ему форму отверстия.</p> <p>Когда состав начнет схватываться, но еще сохранит пластичность, сильно вдавить его в подготовленное отверстие и придерживайте до полного затвердевания, после чего убрать излишки.</p> <p><b>Время схватывания - около одной минуты.</b></p>
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить в сухом прохладном месте. Сроки хранения: 6 месяцев. При условии хранения в не нарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C.
<b>УПАКОВКА</b>	Пластиковые ведра по 4 кг.
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Состав нетоксичен, но, как и все материалы на цементной основе является абразивным. Избегайте контакта с кожей и слизистыми оболочками. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу.