

ВИНИКОР - ЭКОПРАЙМ

ТУ-2312-003-23394220-2004

ТИП	Грунтовка эпоксидная двухупаковочная.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для применения в комплексных системах лакокрасочных покрытий для грунтования или самостоятельной защиты прокорродировавших поверхностей черных металлов с толщиной продуктов коррозии до 70 мкм , подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, либо кратковременному обливу кислотами и щелочами.
ЦВЕТ	Коричневый, серый
РАСТВОРИТЕЛЬ	Смесь растворителей - ацетон : ксилол : этилцеллозольв в соотношении 3 : 4 : 3; Р646, 647, не более 10% от массы грунтовки.
РАСХОД	130—175 г/м ² на один слой (толщина 60-80 мкм). Рекомендуется 1-2 слоя в качестве грунтовочного и 2-3 слоя в качестве самостоятельного покрытия
СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ	75±3%
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<p>Подготовка поверхности: поверхность металла очистить от рыхлой ржавчины и обезжирить.</p> <p>Ремонтное окрашивание: необходима очистка от пластовой, слабо держащейся и рыхлой ржавчины, а также старых покрытий ручным или механизированным инструментом. Толщина остаточного слоя ржавчины или старого покрытия не должна превышать 70 мкм. Очищенную поверхность обеспылить и обезжирить.</p> <p>Приготовление грунтовки: тщательно перемешать основу грунтовки. Соединить ее с отвердителем, в соотношении указанном в паспорте качества на материал. При необходимости, разбавить до рабочей вязкости.</p> <p>Условия нанесения: окраску производить при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности до 80%. «Зимний вариант» от -10 °С до +10 °С. Возможно нанесение нестекаемого слоя грунтовки до 500 мкм.</p>
НАНЕСЕНИЕ	<p>Безвоздушным распылением: Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 0,38–0,53мм (0,015"–0,021")</p> <p>Кистью, валиком: Допускается разбавление не более 7% растворителя.</p>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Не более 24 часов до ст.3 при +20°С, Межслойная сушка 24 часа при +20°С.
ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре, исключать попадание прямых солнечных лучей и влаги. Срок хранения 6 мес.