

краска "КОНТРАФАЙЕР-Р"

ТУ-2316-047-51209101-10

ТИП	Огнезащитная краска на органических растворителях.
ОПИСАНИЕ	<p>Краска предназначена для <i>декоративной и огнезащитной окраски металлоконструкций</i> промышленного и гражданского назначения с целью повышения предела их огнестойкости и защиты сооружений и зданий от распространения пламени при развитии пожара. <i>Используется в помещениях или снаружи под навесом</i>, исключаяющим длительное прямое воздействие воды на покрытие (влажность воздуха не выше 80%).</p> <p>Для эксплуатации в атмосферных условиях или придания поверхности необходимого цвета и эксплуатационных свойств нанести поверх «КОНТРАФАЙЕР-Р» один слой атмосферостойкой краски (ПУ, ПФ, ЭП, ХВ, ХС).</p> <p>Краску отличает небольшой расход, возможность нанесения за 1÷2 слоя, превосходная адгезия к металлическим и другим поверхностям и хорошие малярные свойства.</p> <p>Нанесенное покрытие не расслаивается, имеет малую усадку, ремонтпригодно, обладает высокой первичной атмосферостойкостью без защитного покрытия в течение 6 месяцев при отсутствие высокой влажности, конденсата и агрессивных веществ.</p> <p><i>В процессе интенсивного нагрева краска не выделяет токсинов, устойчива к старению.</i></p> <p>Срок эксплуатации внутри помещений – до 10 лет в отсутствие агрессивных климатических, химических и других воздействий и при соблюдении условий нанесения, хранения и транспортирования краски.</p>
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, пигменты, целевые добавки и наполнители
ЦВЕТ	Колеровка в пастельные цвета
РАЗБАВИТЕЛЬ	Сольвент, ксилол не более 5% (масс)
РАСХОД	согласно сертификатам, графикам и таблицам. Краска сертифицирована для степеней R45, R60, R90, R120.
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	1,1 - 1,15 кг/л
СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ	не менее 65% по массе
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Окрашиваемые поверхности тщательно очистить от окалины и ржавчины, а также от пыли, грязи, жировых пятен и непрочно держащихся старых слоев краски. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Металлические поверхности перед окраской необходимо защитить антикоррозионным грунтом (ГФ-021, ГФ-0199 (грунтовки другого типа согласуются с Производителем)). Общая толщина высохшего слоя грунта должна быть 50÷100 мкм.</p>
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<p>Перед применением краску тщательно перемешать. Допускается разбавление краски разбавителем не более 5% от массы в зависимости от способа нанесения.</p> <p>Краска наносится безвоздушным распылением, кистью, валиком. Краска наносится в несколько слоев до достижения соответствующего группе огнезащиты слоя. Промежуточная сушка между слоями не менее 6 часов в зависимости от температуры и влажности; время полного высыхания покрытия от 72 часов.</p>

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ температура от -15 до +30°C, относительная влажность воздуха не более 80%

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ До степени III – не более 2 час, полное высыхание – не менее 72 час, межслойная сушка - не менее 6 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 65%

ХРАНЕНИЕ Хранение и перевозка согласно требованиям ГОСТ 9980.5-2009. Гарантийное хранение 12 месяцев при температуре 0÷+25°C в заводской невскрытой таре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.