

## краска КОНТРАФАЙЕР

ТУ-2316-047-51209101-10

<b>ТИП</b>	Огнезащитная краска
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<p>Краска предназначена для <b>декоративной</b> и <b>огнезащитной окраски металлоконструкций</b> промышленного и гражданского назначения с целью повышения предела их огнестойкости и защиты сооружений и зданий от распространения пламени при развитии пожара. <b>Используется в помещениях или снаружи под навесом</b>, исключаяющим длительное прямое воздействие воды на покрытие (влажность воздуха не выше 80%).</p> <p>Для использования в атмосферных условиях или придания поверхности необходимого цвета нанести поверх «КОНТРАФАЙЕР» один слой атмосферостойкой не распространяющей огня краски.</p> <p>Краска отличается экологичностью, превосходной адгезией к металлическим и другим поверхностям и хорошими малярными свойствами. Покрытие ремонтпригодно - в случае повреждения дефектное место может быть подкрашено.</p> <p><b>В процессе интенсивного нагрева краска не выделяет токсинов, устойчива к старению.</b></p> <p>Срок эксплуатации внутри помещений – до 10 лет в отсутствие агрессивных климатических, химических и других воздействий и при соблюдении условий нанесения, хранения и транспортирования краски.</p>
<b>СОСТАВ</b>	Акриловая дисперсия, пигменты, целевые добавки и наполнители
<b>ЦВЕТ</b>	Колеровка в пастельные цвета
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	вода
<b>РАСХОД</b>	<p>- не менее 3,1 кг/м<sup>2</sup> 4-ая группа огнезащиты (толщ. покрытия 2,0 мм за 2÷3 слоя)</p> <p>- не менее 2,0 кг/м<sup>2</sup> 5-ая группа огнезащиты (толщ. покрытия 1,3 мм за 1÷2 слоя)</p>
<b>СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ</b>	не менее 60%
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Окрашиваемые поверхности тщательно очистить от окалины и ржавчины, а также от пыли, грязи, жировых пятен и непрочно держащихся старых слоев краски. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Металлические поверхности перед окраской необходимо защитить антикоррозионным грунтом (например, грунтовки ГФ-021, «Унигрунт», «Панцирь-R», грунт-эмаль «По ржавчине»). Общая толщина высохшего слоя грунта должна быть 50÷100 мкм.
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	<p>Перед применением краску тщательно перемешать. Допускается разбавление краски водой не более 5% от массы в зависимости от способа нанесения.</p> <p>Краска наносится безвоздушным распылением, кистью, валиком. Краска наносится в несколько слоев до достижения соответствующего группе огнезащиты слоя. Промежуточная сушка между слоями не менее 8 часов в зависимости от температуры и влажности; время полного высыхания покрытия от 72 часов.</p>
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	температура от +5 до +30°C, относительная влажность воздуха не более 80%
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	До степени III – не более 2 час, полное высыхание – не менее 72 час, межслойная сушка - не менее 8 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 65%

**ХРАНЕНИЕ**

12 месяцев при температуре  $0 \div +25^{\circ}\text{C}$  в заводской невскрытой таре.

**Не замораживать!**

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.