

## ПАНЦИРЬ-Zn

ТУ-2316-008-17490994-2004

<b>ТИП</b>	Водно-дисперсионная акриловая (ВДАК) грунт-эмаль
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	<p>Экологичная грунт-эмаль предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки оцинкованных и стальных поверхностей: крыш, складов, воздуховодов, технических сооружений, конструкций и изделий различного назначения.</p> <p>Применяется также для наружной и внутренней окраски дерева, бетона, штукатурки и т.п., особенно с металлическими элементами (<i>в отличие от типовых водных красок по этим поверхностям не провоцирует коррозию металлических элементов</i>: гвоздей и другого крепежа), для антикоррозионной защиты алюминия, меди и их сплавов, а также для окраски некоторых пластмасс.</p> <p>Обладает отличными технологическими и декоративными свойствами. Имеет низкий расход, высокую водо- и маслостойкость, отличную адгезию и эластичность, хорошую прочность к механическим воздействиям. Покрытие устойчиво к перепадам температур от -60°C до +90°C. Легко наносится, быстро сохнет, образует ровное гладкое, полуматовое покрытие, <i>при нанесении не создает вредных, неприятных и пожароопасных испарений</i>.</p>
<b>ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД</b>	черепица, шоколад, асфальт, светло-серый, черный, синий, зеленый, красный, желтый, лимонный, оранжевый, полуматовая
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	вода
<b>СОСТАВ</b>	акриловые дисперсии, пигменты, целевые добавки и наполнители, вода
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поверхность очистить от старой слабо держащейся краски, пыли, грязи, окислы и ржавчины. Гладким поверхностям придать шероховатость. При наличии следов масел обезжирить поверхность водным раствором моющего средства и промыть водой.</li><li>• Перед нанесением состав тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, но не более чем на 5%. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием.</li><li>• Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой. <i>При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна быть выше +12°C, а относительная влажность воздуха - ниже 70%</i>.</li><li>• При использовании в качестве покрытия для наружных работ наносить не менее 2-3 слоев. При этом толщина высушенного покрытия должна быть не менее 80 мкм.</li></ul>
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	Температура воздуха, поверхности и краски при проведении малярных работ должна быть от +12 до +35°C, относительная влажность воздуха не более 70%.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить в герметичной таре при +5÷+20°C. Допускается 5 кратких циклов замораживания и оттаивания. Гарантийный срок хранения: 1 год в не вскрытой заводской упаковке.
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. Материал экологически полноценный, пожаро-взрывобезопасный.