

ВИНИКОР-62 марка А**ТУ-2312-001-54359536-2003**

ТИП	Эмаль винилово-эпоксидная (двухкомпонентная)
НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для защитно-декоративного окрашивания металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических районов, внутри промышленных помещений.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	Для окраски в системах покрытий для мостовых конструкций, наружной поверхности емкостей для хранения нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, опор ЛЭП, мачт и башен сотовой связи и др. Системы покрытий с применением эмали имеют заключения ВНИИСТ, ЦНИИПСК им. Мельникова, НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория», АООТ ВНИИНефтехим, ВНИИЖТ, ЦНИИ транспортного строительства.
ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД	Белый, серый, зеленый и др. Возможна колеровка по каталогу RAL. Покрытие матовое.
РАСТВОРИТЕЛЬ	Р-4, ксилол, ацетон. Ксилол при температуре выше +25 °С.
РАСХОД	По металлу: 180-230 г/м ² на 1 слой По бетону: 180-300 г/м ² на 1 слой.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Подготовка поверхности: Металлическую поверхность покрыть грунтовками Виникор-061, ГФ-021, ВЛ-023 или другими на винилбутиральной, винилэпоксидной, акриловой основах. Возможно применение цинкнаполненных грунтовок (ЭП-057, ЦВЭС, Цинотан). Поверхность бетонных и железобетонных конструкций очистить от пыли, грязи, льда, снега, слоев старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью. Подготовка материала: тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить растворителем (не более 5%). Перед применением в композицию необходимо ввести отвердитель в соотношении, указанном в паспорте качества на материал, выдержать перед окрашиванием 20-30 мин..
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Окраску производить при температуре от -10 °С (темных тонов), -5 °С (светлых тонов) до +35°С и влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Не более 3 часов до ст.3 при +20°С. Выдержка системы покрытий перед эксплуатацией - 7 суток.
ХРАНЕНИЕ	В складском помещении или под навесом, исключая попадание прямых солнечных лучей при температуре от -35°С до +35°С.Срок хранения 12 месяцев.